



10

STABILIZZATO FRANTUMATO 0-63 mm.

Provenienza : Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera,calcestruzzi,laterizi,conglomerati bituminosi,refrattari,prodotti ceramici,malte idrauliche ed aeree,intonaci scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi

UNI EN 13242

Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzioni strade.

UTILIZZO	CONFORMITA'
C 1 - CORPO DEI RILEVATI	CONFORME - Circolare 15 luglio 2005, n. 5205
C 4 - RECUPERI AMBIENTALI, RIEMPIMENTI E COLMATE	CONFORME - Circolare 15 luglio 2005, n. 5205
Forma delle particelle	NPD
Granulometria denominazione d / D	0-63 mm ; G A 85
Assorbimento di acqua	NPD
Massa volumica delle particelle	NPD
Purezza: Contenuto di Fini	f 3
Purezza: Qualità dei Fini	SE 32 %
% di particelle frantumate	100 %
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	NPD
Resistenza all' attrito	NPD
Rilascio di Metalli Pesanti	NPD
Rilascio di altre sostanze Pericolose Test Cessione	CONFORME - DM 05/02/1998 Allegato 3, modificato dal DM n. 186 05/04/06
Composizione / contenuto	NPD
Stabilità di volume	NPD
Zolfo totale	NPD
Solfati solubili in acido	NPD
Durabilità al Gelo/ Disgelo	NPD

DATA 04/11/2010

FIRMA PRODUTTORE